UZIN

UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

VERLEGEEMPFEHLUNG

EINBAU DES SCHLÜTER-DITRA-HEAT SYSTEMS MIT UZIN

INTER-
AKTIV

UZIN UTZ

VERLEGEEMPFEHLUNG

EINBAU DES SCHLÜTER-DITRA-HEAT SYSTEMS MIT UZIN

PRODUKTBILD ANKLICKEN UND MEHR ERFAHREN!

EINBAU DES SCHLÜTER-DITRA-HEAT SYSTEMS MIT UZIN

Arbeitsschritt	Spezifikation	Produktbild
Untergrund	Geeigneten Untergrund auf Ebenheit prüfen, Oberfläche von Verunreinigungen befreien, schleifen und saugen	
Grundierung	**UZIN PE 414 BiTurbo**, Verbrauch ca. 80 – 150 g/m²	
Fußbodenheizung	Verkleben der **SCHLÜTER DITRA-HEAT** mit **UZIN MK 250**, Verbrauch ca. 1000 – 1200 g/m² oder **UZIN KE 68**, Verbrauch ca. 250 – 450 g/m² mit der Zahnung B11 Einbau der **SCHLÜTER DITRA-HEAT** nach Herstellerangaben zuzüglich Dichtheitsprüfung	
Dünnestrich	**UZIN NC 567**, Verbrauch ca. 1,8 kg/m²/mm Schichtdicke oder **UZIN NC 167**, Verbrauch ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke Die Überdeckung der Noppenplatte beträgt mindestens 5 mm.	
Grundierung	**UZIN PE 414 BiTurbo**, Verbrauch ca. 80 – 150 g/m²	
Klebstoff	**MEHRSCHICHTPARKETT BELÄGE** Kleben mit **UZIN MK 250**, Verbrauch ca. 1000 – 1200 g/m²	
	ELASTISCHE BELÄGE Kleben mit **UZIN KE 68**, Verbrauch ca. 250 – 450 g/m²	

ZU BEACHTEN FÜR DEN GENANNTEN AUFBAU

WICHTIGE HINWEISE FÜR UZIN

- Der Verlegeuntergrund muss tragfähig, dauerhaft trocken, rissfrei und frei von Verunreinigungen sein und eine feste Oberfläche vorweisen
- Die Begehbarkeit beträgt bei:

UZIN NC 167	2 – 4 Stunden
UZIN NC 567	ca. 8 Stunden
UZIN MK 250	12 Stunden
UZIN KE 68	24 Stunden
UZIN PE 414 BiTurbo	mind. 1 Stunde

- Funktionsheizen nach 3 Tagen starten und für 3 Tage halten
- Die Belegereife ist 1 Tag nach dem Funktionsheizen erreicht

* Stellt der Bodenbelag an die Ebenheitstoleranz höhere Anforderungen als DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 3, so ist ggf. eine weitere dünnschichtige Spachtelung aufzubringen.

Eine Gewährleistung kann nur in den oben genannten Systemaufbauten erfolgen. Für abweichende Belagsarten oder Klebstoffe kontaktieren Sie bitte Ihren UZIN Fachberater oder besuchen Sie www.uzin.com.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Im Zweifel kontaktieren Sie bitte unser UZIN Technikteam unter der +49 731 4097-257 oder info@uzin.com. Gerne stehen wir für weitere Rückfragen zur Verfügung. Bei Verwendungen außerhalb Deutschlands oder Österreichs wenden Sie sich bitte an die jeweilige Landesgesellschaft der Uzin Utz SE. Informationen zu den aktuellen technischen Daten unserer Datenblätter erhalten Sie unter www.uzin.com.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter Telefon: +49 731 4097-0 oder E-Mail: info@uzin.com

UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

Uzin Utz SE
Dieselstraße 3
89079 Ulm
Deutschland

T +49 731 4097-0
F +49 731 4097-110
info@uzin.com
www.uzin.com

10.2026/ms